アイロンシール
取扱ガイド

この取扱ガイドは大切に保管し、
必要なときにお読み下さい。

CONOCONO.D

つかい方

この度お届けした商品はアイロンの熱を利用して圧着するフロッキーシートでできています。正確に圧着をすれば半永久的に剥がれません。右の圧着方法と裏の注意事項を一読の上、圧着作業をお願いします。

圧着できる素材 & 苦手な素材

○

・シーチング
・帆布
・ガーゼ


※詳細は裏面へ

×

・撥水加工等特殊加工
・ナイロン
・伸縮素材
・凹凸素材

アイロンと環境を準備しましょう


1



スチーム → OFF ！！

温　　度 → 160 度 or 中 (～高) 温

2



厚手の雑誌▶
<u>全体重をかけて圧着します。</u>

アイロン台として、固い物がおすすめです。
(熱のインク移りに注意)

3



やけど → 注意 !!!!

お子様 → そばで作業はしない
で下さい。


（**4**　当て布としてクッキングペーパー)

圧着の方法

1 転写したい生地にアイロンをかけます。
※ナイロンや撥水加工の生地は扱えません。




2 上に半透明のシートがくるように、
フロッキーシートをセットします。




※当て布を使うとアイロン
後が残りにくいです

3 できるだけ体重をかけて、30 秒間押し付けて下さい。



コツ①
アイロンのスチームが出る穴は、熱と圧力がかからず、正確に圧着できません。洗濯時や後々はがれてしまう原因になります。



コツ②
大きい面積を圧着する場合は、繰り返しください。
30 秒圧着→ずらす→30 秒圧着→ずらす…
何度でも可。

4 しっかり冷まし、半透明フィルムをゆっくり剥がします。
布面についているか観察します。
無理矢理剥がすと修正できません。
ついていない部分があれば、「再圧着→冷やす」を繰り返してください。



※上手に剥がれない場合は裏面をご確認ください。

5 仕上げにアイロンで５秒程度圧着します。
綺麗に圧着できていたら完成です★





上手に圧着ができないとき

記載の条件で圧着後に圧着が弱いと感じたら、以下を対策ください。記載条件はあくまでも目安となっております。

01 圧力をあげる

圧着時の密着性が上がりしっかりと生地になじみます。
プレス跡が付きやすくなります。特にポリエステル生地にはご注意ください。

02 温度を上げる

ノリがしっかりと溶けて生地に絡みます。温度をあげすぎると、生地自体が傷んでしまう場合がございます。（焦げ注意）

03 時間を長くする

ノリをゆっくり溶かして生地になじませます。圧力をかけられず温度も上げられない場合はこの方法をおすすめします。

生地の厚みが違うと、圧力が均一にかからないため、記載の条件でうまく圧着できない場合がございます。厚みのない部分に関しても、十分に熱と圧力を加えるようお願いいたします。

使用前の保管の仕方

01　半透明フィルムの反対側の面がノリ面になります。

02　圧着に影響がでる場合がございますので、できるだけ触れることのないようにお願いいたします。

03　直射日光、温度差の激しい環境で保管すると劣化する可能性がございます。

以下に記載した使用期限を目安にご使用ください。

使用期限

年　　月

どの素材にも圧着できる？

圧着におすすめしない素材

×

- 撥水加工の素材
- ナイロン地
- ニット地
- ウエットスーツ素材等



伸縮性の大きいものは、接着ができないか、使用時に剥がれる可能性があります。

素材についているタグを確認しましょう

素材についているタグの注意事項により、圧着時のアイロン設定、洗濯温度をご確認の上、ご利用ください。


多種多様な生地 (や生地の状況) がございますので、上記以外の生地でも必ず接着できるとは限りません。ご了承頂ますようお願いいたします。

洗濯の仕方

01 洗濯する時は裏返しにしてネットに入れて洗濯してください。




02 洗濯水温は 30℃以下で洗濯してください。



03 「塩素系サラシ剤」を使用すると色落ち・剥がれの可能性があります。



04 乾燥機は使用しないでください。





洗濯堅牢度とは洗浄・洗濯に関する影響度です。当商品は洗濯堅牢度が最高クラスの 5 級です。

剥がれや劣化について

もし、当商品が剥がれてしまった場合は、手芸用接着剤で修復が可能です。

経年劣化がすすむと、フロッキーシートの特徴としてヒビや割れ、欠けがでてくる場合がございます。
これはアパレルメーカーで取り扱うフロッキープリントの衣服と同様の劣化となります。

発送前に圧着テストをして商品を確認した状態でお届けしています。
圧着時のシールや素材の破損につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。